



SRMAHV Płat termokurczliwy

Do uszczelnienia i naprawy kabli.



Kolory

- Czarny

Material

- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu
- Spinka ze stali nierdzewnej

Właściwości

- Pogrubiony
- Wolny od halogenów
- Wolny od silikonów
- Z klejem termotopliwym
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo dobre właściwości chemiczne i elektryczne
- Odporne na promieniowanie UV

Typ		Średnica wewnętrzna [mm]		Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
		przed obkurczeniem	po obkurczeniu			
SRMAHV	34-6/1000	34	6	3,2	1000	5-3025
	43-8/1000	43	8	3,2	1000	5-3024
	76-22/1000	76	22	3,2	1000	5-3020
	93-25/1000	93	25	3,2	1000	5-3026
	105-30/1000	105	30	3,2	1000	5-3021
	139-34/1000	139	34	3,2	1000	5-3027
	146-38/1000	146	38	3,2	1000	5-3023
	175-50/1000	175	50	3,2	1000	5-3028
	200-55/1000	200	55	3,2	1000	5-3022

Inne długości na żądanie.

Grubość płata przed obkurczeniem - 0,7 mm. Grubość kleju - 0,4 mm.

Dane techniczne	Wartość	Certyfikat
Właściwości fizyczne		
Wytrzymałość na rozciąganie	15 MPa	ISO R-527
Współczynnik skurczu	3:1	
Skurcz wzdluzny	-5% do 0%	
Właściwości termiczne		
Temperatura obkurczania	>120°C	
Elastyczność w niskiej temperaturze (-40°C)	nie pęka	ISO R-527
Starzenie cieplne (168 godz. przy 150°C)		ISO R-527
Wytrzymałość na rozciąganie	13,7 MPa	
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	12 kV/mm	ASTM D 149
Właściwości chemiczne		
Nasiąkliwość wodą	0,01%	ASTM D 570